

# パッド印刷インク

 スペースシステム株式会社

## マラブ PP PAD PRINTING INK

### ■インキタイプ

「マラブ PP」は、ポリプロピレン用に開発された一液性パッド印刷インキです。  
又、スクリーン印刷用インキとしても使用可能です。

### ■用 途

処理及び未処理の PP 印刷。

### ■使用方法

一般的に「マラブ PP」を印刷に適した粘度にするには、「PV-14」溶剤を 10～20%添加します。  
スクリーン印刷には、「PPNV」溶剤を使用してください。  
又、乾燥スピードを遅くする場合には、「リターダー R-1」を使用してください。

### ■乾 燥

20℃の場合 90 秒でオーバープリントが可能です。物理的には 20℃の場合 15 分～20 分で乾燥します。  
しかしながら、完全な硬度が得られるのは、2～3 日必要です。  
50℃にて強制乾燥した場合は、40 秒にて乾燥します。

### ■注 意

インキは、多目的に使用されるため、使用時には各条件により各種テストで必ず確認してご使用ください。

### ■インキ基本色

基本色は、「マラブ パッドインキ カラーガイド」を利用してください。

020 レモン  
021 中黄  
022 オレンジ  
033 マゼンダ  
035 B 赤  
036 金赤  
045 D 茶  
055 U 青  
058 D 青  
059 R 青  
067 G 緑  
068 B 緑  
070 白  
073 黒  
170 オペーク白  
902 オーバープリントニス  
(金銀用メジウム)

### ■インク洗浄

印刷終了後、できるだけ早く洗浄してください。  
洗浄溶剤：ウォッシュアウト  
ウォッシュアウト No.2 (ノントルエン型)

●このカタログの記載事項は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
We may change the item mentioned without a notice.

